

## CARL'S HS WAX Produktbeschreibung

CARLS HS WAX ist ein pastöses lösemittelfreies Hartwachs mit rutschhemmenden Zusätzen.



### Eigenschaften

- Schließt imprägnierte Poren
- Schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Ergibt rutschhemmende Oberflächen
- Seidiger Oberflächenglanz

CARLS HS WAX ergibt in Verbindung mit CARL'S 90 offene porige, rutschhemmende, seidenglanzende Flächen mit guten Beständigkeiten und dezenter Optik. Das Ausbessern einzelner Teilflächen ist grundsätzlich möglich.

### Technische Daten

<b>Basis:</b>	Lösung natürlicher Wachse in Verbindung mit pflanzlichen Ölen
<b>Lösemittel:</b>	lösemittelfrei
<b>Verarbeitungstemperaturen:</b>	Raum- bzw. Materialtemperatur dürfen während des Ruftragens bzw. der Trockenzeit nicht unter +13 °C fallen Je nach Holzart ca. 1 kg für 100M2 Mind. 12 Stunden
<b>Verbrauch:</b>	Rostfreie Stahlspachtel mit abgerundeten Ecken
<b>Trockenzeit:</b>	Einscheibenmaschine
<b>Werkzeuge zum Verarbeiten:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV Ö 20
<b>Kennzeichnung:</b>	1 (Selbsteinschätzung)
<b>GISCODE:</b>	
<b>WGK: VbF:</b>	
<b>UN: Abfallschlüsselnummer:</b>	
<b>Reinigung der Arbeitsgeräte:</b>	01 21 02
<b>Entsorgung:</b>	mechanisch, Waschbenzin
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Flüssige Materialreste nicht in die Kanalisation schütten. Restentleerte Gebinde über DSD oder INTERSEROH
<b>Lagerung:</b>	Restentleerte Gebinde über DSD oder INTERSEROH
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Kühl und trocken lagern
<b>Lieferform:</b>	Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebilde 6 x 1 Liter

**Bona GmbH**  
Jahnstraße 12  
0-65549 Limburg/Lahn  
Deutschland  
**Telefon:**  
0049-6431-4008-0  
**Telefax:**  
0049-6431-4008-25

**E-Mail:**  
[bona@bona.de](mailto:bona@bona.de)

Vor Verwendung des Produktes bitte sorgfältig und vollständig die Verarbeitungshinweise lesen und beachten (Siehe Rückseite). Bona Produkte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Bei unsachgemäßer Lagerung, Anwendung oder Missachtung der Verarbeitungshinweise sowie Beimischung von anderen Substanzen oder von unseren Vorgaben abweichenden Produktkombinationen erlischt jeglicher Garantianspruch gegenüber Bona GmbH.

**Internet:**  
[www.bona.de](http://www.bona.de)



## CARL'S HS WAX

### Verarbeitungshinweise **bitte unbedingt beachten**

Bona-Produkte erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Optik und Funktionalität. Bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Verarbeitungshinweise sorgfältig und vollständig! Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise übernimmt die Bona GmbH keine Gewährleistung für Schäden jeglicher Art. Sollten nach dem Lesen der Anleitung noch Unklarheiten über die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter oder an unsere anwendungstechnische Beratung unter der **Service-Telefonnummer 0180/4266 283**.

Bei nachstehend nicht aufgeführten Materialien, un spezifizierten Oberflächen und/oder Untergründen sind Probeflächen anzulegen. Es gelten insbesondere unsere nachstehend abgedruckten Bestimmungen für Einsatzmöglichkeiten, Anwendung, Verarbeitung, Lagerung und Gewährleistung für Bona-Produkte.

### **Oberflächenvorbereitung**

Parkett- und Holzfußböden entsprechend den Verarbeitungshinweisen mit CARL'S 90 tiefenwirksam imprägnieren. Bei hellen Hölzern, wie z. B. Buche, Ahorn und Esche ist die Eignung der Oberflächenbehandlung durch Öl- bzw. Öl und Wachs zu prüfen. Insbesondere im Hinblick auf die Nutzung, die Pflege und das Auftragsverfahren. Bei Bunthölzern kann es zu Markierungen kommen, wenn im Spachtelverfahren gearbeitet wird. Ebenso kann es zu Problemen kommen, wenn während der Verarbeitung Tropfen auf den Boden gelangen. Daher grundsätzlich Probeflächen anlegen.

### **Verarbeitung**

Auf allen Parkett- und Holzfußböden, welche mit CARL'S 90 imprägniert wurden. CARL'S HS WAX kann nicht auf dem rohen Holz aufgetragen werden. Mit rostfreier Stahlspachtel (abgerundete Ecken) gleichmäßig dünn aufgetragen. Anschließend CARL'S HS WAX mit einer Einscheibenmaschine unter Verwendung eines weißen Pads gleichmäßig auspolieren. Bei größeren Flächen in Teilbereichen arbeiten, damit gewährleistet ist, dass das Wachs noch auspoliert werden kann, bevor es zu stark ange-trocknet ist.

**Wichtig:** Keinen Überschuss auf der Fläche stehen lassen. Nach Sättigung des Pads neuen Pad verwenden bzw. Baumwolltücher unterlegen.

In den Teilbereichen immer übergreifend arbeiten, damit es nicht zu einer Abgrenzung kommen kann.

### **Reinigung und Pflege**

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzboden verschmutzt ist. Feiner Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen, dem Wischwasser dabei BonaTech CARLS CLEANER zugeben. Die Unterhaltspflege wird mit CARLS OIL-WAX maschinell mit der Einscheibenmaschine und beigem oder weißem Pad bzw. von Hand mit Baumwolltuch durchgeführt.

### **Pflegeanleitung beachten!**

#### **Gewährleistung**

Zusicherungen irgendwelcher Verwendungseignung sowie Garantien für die mit den gelieferten Produkten hergestellten Gewerke werden grundsätzlich nicht übernommen, da die Bona GmbH keinen Einfluß auf den Einsatzbereich und die sachgemäße Verarbeitung hat. Eigenschaftszusicherungen und Garantien auf den Verpackungen der Bona-Produkte sind nur dann verbindlich, wenn nachgewiesen wird, daß die Verarbeitung und die Vorbereitung des Untergrundes und des Arbeitsbereiches (Untergrund, Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur etc.) entsprechend den Herstellerhinweisen fachgerecht durchgeführt wurde. Eine Haftung der Bona GmbH ist zudem ausgeschlossen, wenn Produkte anderer Hersteller im Arbeitsbereich verwendet werden, da hierdurch unerwünschte chemische Reaktionen der verschiedenen Komponenten nicht auszuschließen sind, welche zu Schäden führen können. Schließlich ist die Haftung der Bona GmbH ausgeschlossen, wenn den von ihr gelieferten Produkten weitere Substanzen beigemischt werden und der Schaden hierauf beruht. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie in unseren technischen Merkblättern über den Einsatz und die Verarbeitung der jeweiligen Bona-Produkte beruht auf Laborversuchen, praktischen Erfahrungen sowie den Angaben des Verwenders und erfolgt unverbindlich nach bestem Wissen. Eine Haftung kann weder aus unseren Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns, wenn es sich um sonstige Schäden im Sinne des § 309 Ziffer 7b BGB handelt, also Schäden, die nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Geringfügige Abweichungen unserer Lieferung hinsichtlich Farbe, Struktur, Viskosität oder Trockenzeit begründen keinen Mangel.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. (Stand 11.02)